

OILWAY QX SINTEZ-TM INTARDER

SAE 75W-80, API GL-4

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ВСЕХ ТИПОВ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ, УДАРНЫХ НАГРУЗОК, СКОРОСТЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ. ПОДХОДИТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ЗАМЕНЫ



ОПИСАНИЕ

OILWAY QX SINTEZ-TM INTARDER SAE 75W-80 GL-4 специально разработано для всех коробок передач ZF (в том числе с устройством Intarder ZF). Продукт был создан согласно спецификации ZF TE-ML 02E и предназначен для использования в агрегатах, требующих данную спецификацию на расширенных интервалах замены при рабочих условиях эксплуатации. Для использования в трансмиссиях грузовиков MAN продукт соответствует спецификации MAN 341 Z-5.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- ZF TE-ML 01E / 02E / 16P
- MAN 341 type Z5
- MAN 341 type VR
- VOITH CLASS C
- VOLVO 97307
- MB-Approval 235.29
- API GL-4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря оптимальным вязкостно-температурным характеристикам OILWAY QX SINTEZ-TM INTARDER SAE 75W-80 GL-4 обеспечивает отличное смазывание в широком диапазоне температур, даже при очень высоких или низких температурах окружающей среды.
- Низкий уровень вязкости при рабочих температурах позволяет увеличить КПД трансмиссии, в результате чего снижаются потери мощности, и достигается наилучшая экономия топлива.
- Самые современные присадочные технологии улучшают термическую стабильность и предотвращают образование осадков и отложений.
- Легкое и четкое переключение, даже при очень низких температурах.
- Отличная защита подшипников и шестерней даже при высоких нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначено для легковой и грузовой техники российских, азиатских, и европейских производителей: VOLVO, MAN, Mazda, Nissan, Fiat, АвтоВАЗ, КАМАЗ и др.
- Механические коробки передач, для которых рекомендуется применять маловязкие трансмиссионные масла уровня GL-4.
- Автоматические коробки передач, для которых рекомендуется использовать трансмиссионные масла классом вязкости SAE 75W-80.
- Для коробок передач синхронизированных и не синхронизированных в раздаточных коробках.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX SINTEZ-TM INTARDER SAE 75W-80 GL-4
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	7,62
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	43,48
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	211
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 1298	855
Индекс вязкости	ASTM D 2270	144
Вязкость по Брукфильду при -40 °C, мПа/с	ASTM D892	45460

! Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.